



UV0-01 系列经济型 UV 胶印油墨

【产品简介】

本产品主要由紫外光可固化丙烯酸树脂、光引发剂、活性稀释剂、颜填料及各种助剂组成的平版胶印 UV 油墨。为不含溶剂及挥发性原料成份之环保油墨产品，具有稳定的印刷适性，固化速度快、墨色鲜艳，饱和度高，附着力良好、性价比高等优点。

【产品特点】

- ❖ 性价比高，适用于普通社会快印 UV 平版印刷。
- ❖ 快速紫外光固化，附着力好、耐磨擦、耐擦刮及高韧性干膜。
- ❖ 环保安全，不含石油溶剂，非挥发性产品，采用低刺激性单体原料，有效降低了油墨对皮肤的刺激。

【技术参数】

项目	货号	UV0301	UV0401	UV0501	UV0101	UV0201	备注
		黄	红	蓝	黑	白	
粘性		10-12	11-13	11-13	12-14	11-13	粘性仪 (400rpm@32° C)
粘度		30-80Pa. s					落棒粘度计 25℃
固化速度		120W/CM					1-5 支 HG LAMP (15-100M/分)
附着力	金/银卡纸	5	5	5	5	5	0-5, 差-优 底材要求经表面处理, 表面张力达到 38 达因/厘米及以上
	PET	4	4	4	4	5	
	PVC	5	4-5	4-5	4-5	5	

以上数据来源于实验室，使用时仅供参考

【使用指南】

- ❖ 粘性调节：由于紫外线光固油墨是 100%固含量产品，油墨已经理想平衡调节各项印刷性能。如需要稍作 粘性调低，则可添加单体树脂稀释液 1-3%。过大

版本号：BV-QESR-YMTA-TDS-153-B/0
发行时间：2020.08.03



的添加量会改变油墨特性。

- ❖ 后加工性：如果油墨印刷后需进行上胶、覆膜、烫金等后加工工艺，请首先进行单张或小批试验（试验中注意选择适当的胶水、薄膜和烫金材料），并按照后加工所需要的要求进行测试，符合要求后再进行印刷。
- ❖ 油墨的附着性：油墨在印材表面的附着性基于印材的材质、表面结构、表面状况、表面张力大小等多种因素的不同而表现出不同的附着性。因此，特别提醒用户在正式印刷前，请按照需要的测试方法确认油墨在所用印材上的附着性，然后根据需要选择相应产品。
- ❖ 安全性：UV 油墨对皮肤有一定的刺激性，避免操作时皮肤长时间沾染 UV 油墨，易引起皮肤过敏。
- ❖ 油墨的存放：油墨应置于避光、阴凉的环境，存放温度 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ 。

【注意事项】

- ❖ 由于施工底材和工艺不同，批量使用前 请根据自己的特定要求对产品的适应性进行测试。

【包装和保质期】

- ❖ 包装物及包装规格：镀锌铁罐，净重 1kg。
- ❖ 本产品保质期为 1 年

【敬告用户】

*本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成，但产品的性能是否符合贵厂的要求，则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议，用户在开始进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求，由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件，故对产品性能不能做保证，全部销售业务均受本公司的标准销售条款及条件控制。